

# Bona Traffic HD

## Лист технической информации

Двухкомпонентный воднодисперсионный, особо устойчивый к истиранию лак на основе модифицированного полиуретана, предназначенный для покрытия деревянных поверхностей с особо высокой нагрузкой. Bona Traffic HD очень быстро высыхает и обладает экстремальной прочностью, что позволяет полную эксплуатацию поверхности пола уже через 12 часов. Этот лак является идеальным выбором для общественных помещений, где минимальное время простоя имеет особый приоритет, а также требуется высокая прочность и бескомпромиссная устойчивость к царапинам, истиранию, следам от обуви и химическим веществам.

- Минимальное время простоя - полная эксплуатация через 12 часов
- Чрезвычайно высокая износостойкость
- Подходит для последующего покрытия ранее лакированных полов
- Легко наносится и не желтеет
- Не имеет неприятного запаха - ЛОС <5%
- Классифицирован EC1R Plus
- Сертифицирован GreenGuard
- Сопротивление скольжению (согласно EN 14904:2006)

### Тех. данные

Тип:	2-компонентная полиуретановая дисперсия на водной основе
Сухой остаток:	Около 32%
Содержание ЛОС:	макс. 52 г/л (с отвердителем)
Степень блеска (при 60°):	Полуматовый 40% / Матовый 20% Экстра матовый 11%
Разбавление:	0,4 л. отверд. Traffic HD на 4,55 л. лака Traffic HD (~8%). При необходимости можно добавить Bona Retarder (4%) для более длительного открытого времени.
Открытое время:	4 часа при температуре 20°C (более высокая температура сокращает открытое время)
Время высыхания:	- Готовность к промеж. шлифовке: не менее 3 часов* - Полная эксплуатация: 12 часов* - Накрывать коврами, чистка и уход: 3 дней*
	<b>*при нормальных климатических условиях 20°C / влажность 50%</b>
Инструмент для нанесения:	Вона валик
Расход материала:	8-12 м <sup>2</sup> /л (120 - 100 г/м <sup>2</sup> ) в один слой
Маркировка:	Не подлежит / Отвердитель (См. паспорт безопасности)
Очистка рабочих инструментов:	Сразу после использования инструменты очищаются водой, затвердевшие остатки лака удаляются только ацетоном
Срок хранения:	Не менее 1 года с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)

Finishing



**Bona**®

# Bona Traffic HD

## Лист технической информации



Finishing

Утилизация тары: В соответствии с местным законодательством

Поставка 3 x 4,95 литров (36 коробки на палете)  
расфасовок:

Сертификаты: EN 14904:2006, DIN 18032-2, DIBt, EC1R Plus, GreenGuard  
EN 13501-1 (реакция на огонь),  
EN 71-3 (поверхности детских игрушек)

### Подготовка

Паркетный пол должен пройти акклиматизацию к условиям в помещении. Обрабатываемая поверхность деревянного напольного покрытия должна быть профессионально отшлифована до чистой древесины, а также должна быть сухой и чистой от пыли, масел, воска и других загрязнений. Для финишной шлифовки рекомендуется использовать машину Bona FlexiSand и Bona Quattro или Multi Disc с абразивами зернистостью 120.

Обратите внимание, что перед применением, лак должен иметь комнатную температуру. Оптимальные условия работы с материалом от +18 до +25°C и от 40 до 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала, температура в помещении, так же как и температура материала не должна быть ниже +13 °C.

### Подготовка ранее лакированных полов

В большинстве случаев Bona Traffic HD имеет хорошую адгезию с ранее лакированными покрытиями полов, как заводскими, так и нанесёнными вручную. Перед нанесением лака Bona Traffic HD на такие поверхности пола, необходимо тщательно отчистить поверхность от грязи и ранее нанесённых средств по уходу, а также сделать мелкую промежуточную шлифовку.

### Рекомендация

#### На непокрытую поверхность:

1 x Bona Primer (White, Natural, Classic, Intense, Amber) или Bona Craft Oil 2K

1 x Bona Traffic HD

Матировка/Промеж. шлифовка с «Diamond Abrasives» зерно 120

1 x Bona Traffic HD

#### На ранее лакированную поверхность:

Очистка и матировка/промеж. шлифовка с «Diamond Abrasives» зерно 240

1-2 x Bona Traffic HD

#### Примечание:

Не рекомендуется наносить более двух слоев лака в день из-за повышенного риска чрезмерного увлажнения (набухания) древесины.

### Применение

- Перед использованием встряхните контейнер с материалом, добавьте в него отвердитель, вставьте в горлышко прилагаемый фильтр и ещё раз тщательно перемешайте материал в течение одной минуты, путём энергичного встряхивания. Это необходимо для равномерного



**Bona®**

# Bona Traffic HD

## Лист технической информации



распределения отвердителя по всему объёму, т.к. в противном случае на лакированной поверхности возможно появление участков с различной степенью блеска. При использовании материала в маленьких пропорциях, соблюдайте соотношение замешивания.

- Дайте настояться полученной смеси в течение 5-10 минут в канистре с открытой крышкой. В результате из лаковой смеси выйдут образовавшиеся пузырьки воздуха и начнётся химический процесс.
- Равномерно нанесите материал при помощи валика Bona для водных лаков. Наносите лак плавными движениями поочерёдно, попарёк и в направлении волокон древесины, избегайте скопления лака. Следите за тем, чтобы граница лакового покрытия всегда была мокрой, это поможет избежать нахлёстов покрытия.
- При необходимости, после высыхания соответствующего слоя лака, произведите промежуточную шлифовку с помощью «Diamond Abrasives» зерном 120 и удалите пыль перед нанесением последующего слоя лака.

### Примечание:

*Если предыдущий слой лака высыхал более 24 часов, то промежуточная шлифовка требуется всегда.*

Паркетный пол готов к лёгкой эксплуатации (хождению) через 8 часов после нанесения финишного слоя лака. К привычной эксплуатации, поверхность должна сохнуть не менее 12 часов. В течении последующих 3 дней, пол не должен подлежать влажной уборке и накрываться коврами или другими напольными покрытиями.

### Уход

Регулярная чистка и уход за деревянным напольным покрытием, с помощью Bona Cleaner и Bona Polish / Bona Freshen Up, значительно увеличит срок службы лакового покрытия и улучшит его внешний вид.

Подробную инструкцию по очистке и уходу вы найдёте на нашем сайте:  
<https://www.bona.com/floorcare/>



### Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общезвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.

# Bona®